

Nici 50/2 'L'

nr katalogowy: Nici 50/2 'L'



Nici poliestr cięty 50/2 'L'

siła zerwania: 826,1cN

podstawowe nawoje: 5000 yds

współczynnik zmienności siły zerwania: 10,3%

wytrzymałość właściwa: 31,3cN/ tex

wydłużenie: 16,4%

współczynnik zmienności wydłużenia: 5,03%

masa liniowa: 26,4tex