Nici 50/2 ´L´

nr katalogowy: Nici 50/2 ´L´

Nici poliester cięty 50/2 ´L´

siła zerwania: 826,1cN
podstawowe nawoje: 5000 yds
współczynnik zmienności siły zerwania: 10,3%
wytrzymałość właściwa: 31,3cN/ tex
wydłużenie: 16,4%
współczynnik zmienności wydłużenia: 5,03%
masa liniowa: 26,4tex

ul.Odolanowska 96
63-400 Ostrów Wielkopolski

tel. 62 735 41 48
tel. 62 738 05 52

handel@madis.pl
madis@madis.pl